



K-Sentials

IC025.de

Anhydrite Thermique

11/2017

Anhydrite Thermique

Sur la base de gypse FGD libre d'eau cristalline anhydrite thermique traité au four

Description du produit

Sur la base de gypse FGD, libre d'eau cristalline anhydrite thermique traité au four, pour l'utilisation dans la production des chapes fluides de sulfate de calcium et en tant que liant ainsi des matériaux de remplissage aux applications industrielles.

Conditionnement	N° de matériau
En vrac	5442
Big Bag	127866
Sac de 25Kg	429187

Caractéristiques techniques	Unité	Valeur
Résidu tamis 90 µm	%	< 3
63 µm		< 10
Degré de pureté	%	> 90
Masse volumique apparente en vrac	g/l	1050 – 1250

Toutes les valeurs sont approximatives, elles sont soumises à des fluctuations et peuvent varier dans les cas individuels des domaines ci-dessus.

Knauf Direkt
Service de renseignements techniques:

► knauf-direkt@knauf.de
► www.k-sentials.de

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Allemagne

Sous réserve de modifications techniques. Seule la version actuelle respective est valable.

Ces indications coïncident avec nos propres connaissances des règles de l'art à la date de parution de cette fiche. L'utilisateur est tenu de respecter les règles générales de l'art architectural, de même que les normes, directives et règles professionnelles applicables en la matière, en plus des prescriptions spécifiques à l'utilisation. Notre garantie s'applique uniquement à une qualité de mise en oeuvre impeccable de nos produits. Les informations spécifiques au rendement, aux quantités et à l'exécution ont été acquises par expérience et ne sauraient être applicables sans plus à des conditions divergentes.

Sous réserve de tout droit. Les modifications, réimpressions et reproductions photomécaniques ou électroniques, intégrales ou partielles, sont soumises à notre autorisation expresse.

Toutes les données indiquées sont des valeurs indicatives avec tolérance en fonction de l'origine et de la production. La méthode de détermination suit la prescription d'essai Knauf et peut être demandée en cas de besoin.

K | SENTIALS