



K-Sentials

## IC025.de

Thermischer Anhydrit

11/2017

## Thermischer Anhydrit

Auf REA-Gips Basis kristallwasserfrei gebrannter thermischer Anhydrit

### Produktbeschreibung

Auf REA-Gips Basis kristallwasserfrei gebrannter thermischer Anhydrit zur Verwendung in der Produktion von Calciumsulfat-Fließestrichen und als Bindemittel und Füllstoff in industriellen Anwendungen.

Lieferform	Material-Nr.
Lose	5442
Big Bag	127866
Sack 25kg	429187

Technische Daten	Einheit	Wert
Siebrückstand	%	
90 µm		< 3
63 µm		< 10
Reinheitsgrad	%	> 90
Schüttgewicht (lose) ca.	g/l	1050 – 1250

Alle Werte sind Richtwerte, sie unterliegen Schwankungen und können im Einzelfall von den genannten Bereichen abweichen.

**Knauf Direkt**  
Technischer Auskunft-Service:

► [knauf-direkt@knauf.de](mailto:knauf-direkt@knauf.de)  
► [www.k-sentials.de](http://www.k-sentials.de)

**Knauf Gips KG** Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.

Alle aufgeführten Daten sind Richtwerte mit herkunfts- und produktionsbedingter Toleranz. Bestimmungsmethode nach Knauf Prüfvorschrift, kann bei Bedarf angefordert werden.

**K | SENTIALS**