

CE 1508
Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Deutschland 10 0010_Stretto_2013-01-21
EN 13813: 2002-10 EN 13813 – SR-C25-F7 Kunsthazestrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden / Synthetic resin screed material for use internally in buildings / Matériaux pour chape à base de résine synthétique à l'usage interne dans les bâtiments Brandverhalten / Reaction to fire / Réaction au feu: E Freisetzung korrosiver Substanzen / Release of corrosive substances / Émission de substances corrosives: SR Druckfestigkeit / Compressive strength / Résistance à la compression: C25 Haftzugfestigkeit / Bond strength / Force d'adhérence: B2,0 Biegezugfestigkeit / Flexural strength / Résistance à la flexion: F7



„Knauf Stretto“
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen